Verguss AW 2K

Selbstverlaufende Fugenvergussmasse 2K auf Syntheseharz-/Polyurethanbasis

Farbton	Verfügbarkeit		
	Anz. je Palette	60	45
	VPE	**5 kg**	**10 kg**
	Gebinde-Typ	Eimer W	Eimer W
	Gebinde-Schlüssel	05	10
	Art.-Nr.		
schwarz	7641	■	■

Verbrauch

Ca. 130 g/lfdm bei 1 cm² Fugenquerschnitt

Anwendungsbereiche



- Elastisches Verfüllen von Bodenfugen an Pflasterflächen und in Estrichen bei Parkhäusern, Tiefgaragen, Werkhallen, Gehwegen und Terrassen

Eigenschaften

- Beständig gegen Wasser, Abwasser und Seewasser
- Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen
- Beständig gegen Kraftstoff und Öle

Produktkenndaten

- **Im Anlieferungszustand**

Dichte (20 °C)	1,3 g/ml
Topfzeit	Ca. 90 Min.

- **Im Anlieferungszustand**

	Komponente A	Komponente B	Mischung
Dichte (20 °C)	Ca. 1,3 g/ml	Ca. 1,1 g/ml	Ca. 1,2 g/ml

Im ausreagierten Zustand

Klassifzierung	ISO 11600-F-12,5 HM
Max. Fugenbreite	30 mm
Dehnspannungswert 50 % (DIN EN ISO 8339)	0,40 N/mm²
Rückstellvermögen (DIN EN ISO 7389)	> 90 %
Volumenverlust (DIN EN ISO 10563)	3 %
Zulässige Gesamtverformung	12,5 %

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

Mögliche Systemprodukte

- **Primer PUR (7530)**
- **Unterwasserprimer (7450)**

Arbeitsvorbereitung

Anforderungen an den Untergrund

Fugenflanken müssen tragfähig, trocken, sauber und fettfrei, Metalle blank sein.

Vorbereitungen

Fugenflanken mit einem geeigneten Remmers Primer grundieren.
Tiefe Fugen mit Rundschnüren füllen.

Zubereitung



Kombigebinde

Den Härter (Komp. B) der Grundmasse (Komp. A) vollständig zugeben.
Anschließend die Masse mit einem langsam anlaufenden, elektrischen Rührgerät (ca. 300 - 400 U/min.) durchmischen.
Eine Mindestmischzeit von 3 Min. ist einzuhalten.
Schlierenbildung zeigt unzureichendes Mischen an.

Mischungsverhältnis (A : B)	92,5 : 7,5 nach Gewichtsteilen

Verarbeitung

Nur für gewerbliche Anwender!



Verarbeitungsbedingungen

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. + 10 °C bis max. +35 °C

Material nach dem Anmischen mit einer Ausgießhilfe in die Fuge einbringen.

Verarbeitungshinweise

Unkontrollierter Materialablauf ist durch geeignete Maßnahmen zu verhindern.
Durch Zugabe eines geeigneten Thixotropiermittels (z.B. WHG TX) kann die Standfestigkeit des Materials erhöht werden.
Das Material nach der Verarbeitung mind. 24 Stunden vor Witterungseinflüssen schützen.

Hinweise	Angrenzende Bauteile und Stoffe, die nicht mit dem Produkt in Berührung kommen sollen, durch geeignete Maßnahmen schützen. Stets Probefläche(n) anlegen! Nach ca. 3 Tagen chemisch und mechanisch belastbar. Bitumenunverträglich. Abweichungen von aktuellen Regelwerken sind gesondert zu vereinbaren. Bei Planung und Ausführung sind die jeweils vorhandenen Prüfzeugnisse zu beachten.
Arbeitsgeräte / Reinigung	Geeignetes Mischgerät, Ausgießhilfe Im Frischzustand mit V 101, im abgebundenen Zustand nur noch mechanisch entfernbar, ggf. nach Anquellen mit V 101.
Lagerung / Haltbarkeit 	Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert mind. 12 Monate.
Sicherheit / Regularien	Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.
Entsorgungshinweis	Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Ausguss leeren.
Leistungserklärung	**Leistungserklärung GBI F 043-1**

CE-Kennzeichnung

CE

1119

Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Löningen

14
GBI F 043-1
EN 15651-4: 2012-12
7641

Fugendichtstoff für Bewegungsfugen in Böden für den Innenbereich, Typ PW-INT
Konditionierung: Verfahren A
Trägermaterial: Mörtel M2
Vorbehandlung: Primer PUR

Brandverhalten:	Klasse E
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien:	NPD
Wasserdichtheit und Luftdichtheit	
Volumenverlust:	≤ 10 %
Rückstellvermögeln:	≥ 60 %
Reißfestigkeit:	NF
Dehnspannungswert bei 23 °C:	> 0,4 MPa
Zugverhalten unter Vorspannung:	NF
Haft-/Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen:	NF
Dauerhaftigkeit:	bestanden

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden, dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.